



“火烈鸟”

flamingo®

日光型荧光颜料



源自四十年专业生产，

全球销量第二位。



广东省贸促技术进出口有限公司

GUANGDONG TRADING AND TECHNOLOGY IMP. & EXP. CO., LTD.

地址：广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场909室

TEL:020-38390241; 38390367; 83396025; 38390146

FAX: 020-38390572 网址: www.gdtramo.com 邮箱: info@gdtramo.com

生产商：ARON UNIVERSAL LIMITED.

No.25/1, 2nd Phase, Jigani Industrial Area, Bangalore-560 105. INDIA.

Ph:91-80-27825331/315 Fax:91-80-27825794/578

E-mail:exports@aronuniversal.com web: <http://www.aronuniversal.com>

印度亚伦公司国际有限公司广州代表处 电话: 15322098212



Flamingo 日光型荧光颜料 “IXT-350LF系列”

● 产品说明

- ※超强的耐溶剂性，更强，更亮，更清晰的色度
- ※相对于用在PVC上一般的热固型荧光颜料具有更强的耐光性，耐溶剂性和耐迁移性
- ※推荐使用在强溶剂型丝网印刷油墨和手喷漆
- ※推荐使用在须长时间稳定储存的水性乳胶系统中
- ※获得欧洲标准EN-71第3部，2000年有关无毒且不含重金属的认证；以及RoHS、REACH等认证

产品特征	
化学性质	热塑型氨基树脂基颜料
粒径	3.5-4.5 微米
体积密度	0.32-0.36gm/cc
分解点	250°C
吸油值	50-60 g/100g颜料
热稳定性	小于210°C
软化点	160~170°C

颜色				
黄色 3501LF	绿色 3502LF	铬黄色3503LF	橙色 3504LF	橘红色 3505LF
红色 3506LF	粉红色 3507LF	洋红色 (B) 3508LF	洋红色 3508LF	紫色3509LF
蓝色3510LF				

应用范畴	
PVC 软胶玩具和乙烯基塑料	热塑性聚合物着色 (<180°C)
PVC 片材和皮革衣物	溶剂型丝印油墨
油漆 (极性溶剂配方)	乙烯基塑料纺织品
柔版和凹版印刷油墨	手喷漆
纺织品印刷和染色	UV 固化油墨

混合的溶剂体系会比单独的溶剂体系对此颜料的影响更大。事实上有的混合溶剂体系会引起不理想的颜料渗析性和膨胀性，所以在生产使用之前建议在混合溶剂体系中做好相关测试以获取理想的效果。

免责声明：所提供的技术信息，意见，口头及书面建议，以及检测结果仅供参考，虽然我们认为其可资信赖，但并未就此作出任何保证，我们对此不承担任何责任，我们并未做出适合特定用途的保证，用户需自行负责检测我们的产品和建议，以便在使用之前确保其适合预期目的及用途。



经销商：

广东省贸促技术进出口有限公司

GUANGDONG TRADING AND TECHNOLOGY IMP. & EXP. CO., LTD.

地址：广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场909室

RM909, 9/F., NO.76, HUANGPU ROAD WEST, GUANGZHOU CHINA.

TEL: 020-38390241; 38390367; 83396025; 38390146 FAX: 020-38390572

公司网址: www.gdtramo.com EMAIL: info@gdtramo.com 邮编: 510623

生产商：

ARON UNIVERSAL LIMITED.

No.25/1, 2nd Phase, Jigani Industrial Area, Bangalore-560 105. INDIA.

Web: <http://www.aronuniversal.com>

印度亚伦公司国际有限公司广州代表处 电话: 15322098212





Flamingo日光型荧光颜料 “PMH系列”

● 产品说明

- ※ 不含甲醛的热塑性聚酰胺树脂基颜料
- ※ 高浓度、高亮度、极佳表现力
- ※ 绝佳的抗粘螺杆性能，低析出、高产出、节能
- ※ 获得欧洲标准EN-71第3部，2000年有关无毒且不含重金属的认证
- ※ 通过了美国杜克大学的ACMI-ASTM D-4236认证
- ※ 获准AP-89(1)规定可作为食品接触塑料材料的着色剂使用（不可直接作为食物添加剂）
- ※ 符合根据欧盟环保指令2002/95/EC的RoHS（限制使用有害物质）的规定
- ※ 符合REACH标准

产品特征	
化学性质	热塑型聚酰胺树脂基颜料
粒径	4-5 微米
分解点（建议最高操作温度）	290℃
最低操作温度	180℃
软化点	125℃ -135℃

颜色				
黄色 PMH 11	绿色 PMH 12	铬黄色PMH 13	橙色 PMH 14	橘红色 PMH 15
红色 PMH 16	粉红色PMH 17	粉红PMH 17B	洋红色PMH 18	洋红色PMH 18B
紫色PMH 19	蓝色 PMH 20			

应用范畴	
色母粒着色	挤塑, 注塑, 吹塑
丙烯酸基材	聚合物着色如LDPE, HDPE, PP, PS, HIPS, GPPS, ABS等
醋酸纤维素	粉末涂料

干混：在塑模操作之前，着色剂必须与塑料粒料和适当的润湿剂提前混合，我们推荐的适合的润湿剂有矿物油，硬脂酸丁酯，丁氧基硬脂酸乙酯等。

免责声明：所提供的技术信息，意见，口头及书面建议，以及检测结果仅供参考，虽然我们认为其可资信赖，但并未就此作出任何保证，我们对此不承担任何责任，我们并未做出适合特定用途的保证，用户需自行负责检测我们的产品和建议，以便在使用之前确保其适合预期目的及用途。



经销商：

广东省贸促技术进出口有限公司

GUANGDONG TRADING AND TECHNOLOGY IMP. & EXP. CO., LTD.

地址：广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场909室

RM909, 9/F., NO.76, HUANGPU ROAD WEST, GUANGZHOU CHINA.

TEL: 020-38390241; 38390367; 83396025; 38390146 FAX: 020-38390572

公司网址: www.gdtramo.com EMAIL: info@gdtramo.com 邮编: 510623

生产商：

ARON UNIVERSAL LIMITED.

No.25/1, 2nd Phase, Jigani Industrial Area, Bangalore-560 105. INDIA.

Web: <http://www.aronuniversal.com>

印度亚伦公司国际有限公司广州代表处 电话: 15322098212





Flamingo日光型荧光颜料 “PML系列”

● 产品说明

- ※ 不含甲醛的热塑性聚酰胺树脂基颜料
- ※ 更低的软化点能使得颜料在低温环境便获得出色的分散性和表现力
- ※ 绝佳的抗粘螺杆性能，低析出、高产出、节能
- ※ 获得欧洲标准EN-71第3部，2000年有关无毒且不含重金属的认证
- ※ 通过了美国杜克大学的ACMI-ASTM D-4236认证
- ※ 获准AP-89(1) 规定可作为食品接触塑料材料的着色剂使用（不可直接作为食物添加剂）
- ※ 符合根据欧盟环保指令2002/95/EC的RoHS（限制使用有害物质）的规定
- ※ 符合REACH 标准

产品特征	
化学性质	热塑型聚酰胺树脂基颜料
粒径	4-5 微米
分解点（建议最高操作温度）	290℃
最低操作温度	120℃
软化点	95℃ - 105℃

颜色				
黄色 PML 11	绿色 PML 12	铬黄色 PML 13	橙色 PML 14	橘红色 PML 15
红色 PML 16	粉红色 PML 17	粉红 PML 17R	洋红色 PML 18	紫色 PML 19
蓝色 PML 20				

应用范畴	
色母粒着色	挤塑, 注塑, 吹塑
丙烯酸基材	聚合物着色如LDPE, HDPE, PP, PS, HIPS, GPPS, ABS等
醋酸纤维素	粉末涂料

干混：在塑模操作之前，着色剂必须与塑料粒料和适当的润湿剂提前混合，我们推荐的适合的润湿剂有矿物油，硬脂酸丁酯，丁氧基硬脂酸乙酯等。

免责声明：所提供的技术信息，意见，口头及书面建议，以及检测结果仅供参考，虽然我们认为其可资信赖，但并未就此作出任何保证，我们对此不承担任何责任，我们并未做出适合特定用途的保证，用户需自行负责检测我们的产品和建议，以便在使用之前确保其适合预期目的及用途。



经销商：

广东省贸促技术进出口有限公司
GUANGDONG TRADING AND TECHNOLOGY IMP. & EXP. CO., LTD.

地址：广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场909室
RM909, 9/F., NO.76, HUANGPU ROAD WEST, GUANGZHOU CHINA.
TEL: 020-38390241; 38390367; 83396025; 38390146 FAX: 020-38390572
公司网址：www.gdtramo.com EMAIL: info@gdtramo.com 邮编：510623

生产商：

ARON UNIVERSAL LIMITED.
No.25/1, 2nd Phase, Jigani Industrial Area, Bangalore-560 105. INDIA.
Web: <http://www.aronuniversal.com>
印度亚伦公司国际有限公司广州代表处 电话：15322098212





Flamingo 日光型荧光颜料 “IX-ASJ 系列”

● 产品说明

- ※热塑性氨基树脂基颜料,相对IX-AD系列具有更优异的表现
- ※适用于水性、脂肪族和部分芳香族体系中
- ※水性体系中具有出色的表现,不推荐在强溶剂体系中使用
- ※水性体系中具有长时间的储存稳定性
- ※获得欧洲标准EN-71第3部,2000年有关无毒且不含重金属的认证
- ※通过了美国杜克大学的ACMI-ASTM D-4236认证
- ※RoHS认证、REACH认证

产品特征	
化学性质	热塑型氨基树脂基颜料
体积密度	0.22-0.26gm/cc
软化点	135-145°C
粒径	2-3微米
分解点(最高操作温度)	250°C
吸油值	50-60g/100g颜料
添加量	6%-20%

颜色				
黄色IX-AS11J	绿色IX-AS12J	铬黄色IX-AS13J	橙色IX-AS14J	橘红色IX-AS15J
红色IX-AS16J	粉红色IX-AS17J	洋红色IX-AS18J	红紫色IX-AS19J	品蓝色IX-AS20J

应用范畴		
纸张涂层	有机溶胶	蜡烛,蜡笔着色
乙烯基涂层织物	纺织品印刷和染色广泛使用	水性柔版、凹版和丝印油墨
海报和艺术用色	乙烯基塑料溶胶	水性涂料
热塑性聚合物着色 <180°C		

免责声明:所提供的技术信息,意见,口头及书面建议,以及检测结果仅供参考,虽然我们认为其可资信赖,但并未就此作出任何保证,我们对此不承担任何责任,我们并未做出适合特定用途的保证,用户需自行负责检测我们的产品和建议,以便在使用之前确保其适合预期目的及用途。



经销商:

广东省贸促技术进出口有限公司

GUANGDONG TRADING AND TECHNOLOGY IMP. & EXP. CO., LTD.

地址:广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场909室

RM909, 9/F., NO.76, HUANGPU ROAD WEST, GUANGZHOU CHINA.

TEL: 020-38390241; 38390367; 83396025; 38390146 FAX: 020-38390572

公司网址: www.gdtramo.com EMAIL: info@gdtramo.com 邮编: 510623

生产商:

ARON UNIVERSAL LIMITED.

No.25/1, 2nd Phase, Jigani Industrial Area, Bangalore-560 105. INDIA.

Web: <http://www.aronuniversal.com>

印度亚伦公司国际有限公司广州代表处 电话: 15322098212

